

naffiano

Scheda tecnica / Technical datasheet

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

Grezzo / Raw material	Bovino europeo / European cattle
Concia / Tanning	Minerale / Mineral
Protezione / Protection	Semianilina / Semianiline
Descrizione / Description	Nabuk liscio con disegno / Smooth nubuck with design
Spessore / Thickness	1,1 - 1,3 mm
Superficie media / Average size	5,0 m ²

Resistenze meccaniche / Mechanical resistances

Norma / Test method	Valori / Values
Ancoraggio rifinitura a secco Dry finishing locking	EN ISO 11644 ≥ n.a. N/cm
Resistenza allo strappo Tear resistance	EN ISO 3377-1 ≥ 20 N/cm
Resistenza alle flessioni Flexing endurance	EN ISO 5402 ≥ 20.000 cicli / runs

Solidità del colore / Colour fastness

Norma / Test method	Valori / Values
Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rub colour fastness	EN ISO 11640 100 cicli / runs ≥ 4 scala grigi / grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rub colour fastness	EN ISO 11640 25 cicli / runs ≥ 4 scala grigi / grey scale
Solidità del colore alla luce artificiale Light fastness	EN ISO 105-B02 ≥ 4 scala blu / blue scale
Solidità del colore al calore Heat colour fastness	EN ISO 17228 ≥ 4 scala grigi / grey scale

Reazione al fuoco / Fire reaction

Norma / Test method	Valori / Values
BS 5852-0+1	nessuna accensione / no ignition
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Cigarette and match test	EN ISO 1021-1+2 TB 117:2013 IMO MED MSC.307



Manutenzione / Maintenance

Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole e alle fonti di calore
Avoid exposure to direct sunlight and heat sources

Pulire frequentemente e delicatamente con un panno morbido
Clean frequently and gently with a soft cloth

Rimuovere le macchie con un panno umido o con un prodotto di pulizia specifico
Remove stains with a damp cloth or with a specific cleaning product

