

## brezza

### Scheda tecnica / Technical datasheet

#### Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

Grezzo / Raw material	Bovino europeo / European cattle
Concia / Tanning	Minerale / Mineral
Protezione / Protection	Pigmentata / Pigmented
Descrizione / Description	Grana corretta liscia / Smooth corrected grain
Spessore / Thickness	0,9 - 1,1 mm
Superficie media / Average size	5,0 mq

#### Resistenze meccaniche / Mechanical resistances

Norma / Test method	Valori / Values
Ancoraggio rifinitura a secco Dry finishing locking	EN ISO 11644 ≥ 3,0 N/cm
Resistenza allo strappo Tear resistance	EN ISO 3377-1 ≥ 20 N/cm
Resistenza alle flessioni Flexing endurance	EN ISO 5402 ≥ 50.000 cicli / runs

#### Solidità del colore / Colour fastness

Norma / Test method	Valori / Values
Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rub colour fastness	EN ISO 11640 1000 cicli / runs ≥ 4 scala grigi / grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido Dry rub colour fastness	EN ISO 11640 250 cicli / runs ≥ 4 scala grigi / grey scale
Solidità del colore alla luce artificiale Light fastness	EN ISO 105-B02 ≥ 5 scala blu / blue scale
Solidità del colore al calore Heat colour fastness	EN ISO 17228 ≥ 4 scala grigi / grey scale

#### Reazione al fuoco / Fire reaction

Norma / Test method	Valori / Values
BS 5852-0+1	nessuna accensione / no ignition
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Cigarette and match test	EN ISO 1021-1+2 TB 117:2013 IMO MED MSC.307



#### Manutenzione / Maintenance

Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole e alle fonti di calore  
Avoid exposure to direct sunlight and heat sources

Pulire frequentemente e delicatamente con un panno morbido  
Clean frequently and gently with a soft cloth

Rimuovere le macchie con un panno umido o con un prodotto di pulizia specifico  
Remove stains with a damp cloth or with a specific cleaning product